



**217**

АйДук Къмпани ЕООД  
жк. Изток, бл. 14, вх. Г, ап. 94  
6100 Казанлък  
<http://www.iduc.bg/>

16

PPB1 - Perlite Protect Board 12 mm

EN 13169:2012+A1:2015

Perlite Protect Board

Перлитена плоскост за използване в системи за сухо строителство

Съпротивление на топлопроводност	Съпротивление на топлопроводност <b><math>R_D = 0,326 [m^2K/W]</math></b> (EN 12667)
	Коефициент на топлопроводност <b><math>\lambda = 0,08 [W/mK]</math></b> (EN 12667)
	Дебелина <b><math>D_N = 12,0 [mm]</math></b>
Реакция на огън R2F	<b>A1</b> (EN 13501-1)
Якост на натиск	Якост на натиск <b>3200 kPa</b>
	Точково натоварване <b>18,3 kN</b>
Якост на опън/огъване	Якост на опън, перпендикулярно на повърхността <b>720 kPa</b>
	Якост на огъване <b>4900 kPa</b>
Водопропускливост	Краткосрочно водопоглъщане <b>1,30 kg/m<sup>2</sup></b>
Паропропускливост	Съпротивление на водни пари <b>NPD</b>